EPIFANES

BRONZ E BOTTOM

Protection du bois sous la ligne de flottaison

Caractéristique et utilisation

EPIFANES Bronze Bottom est un antifouling à base de résine alkyde, contenant du cuivre. Utiliser seulement sur des bateaux en bois qui naviguent en eau douce. Ne jamais utiliser Bronze Bottom sur des bateaux en acier ou en aluminium.

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. La surface doit être sèche et propre avant d'appliquer cette peinture. Appliquer à la brosse ou au rouleau.
Temps de séchage 24 heures entre les couches. Sur du bois, il faut appliquer au moins 3 couches afin de créer une couche efficace de protection. La première couche diluée avec 10% d'Epifanes diluant mono brosse.
Poncer légèrement entre les couches.
Avant la mise à l'eau, il faut bien poncer la dernière couche avec abrasif à l'eau très fin, p.e. 600 ou plus.

Pouvoir couvrant

12m² / litre

Données de sécurité

Produit inflammable, contient du cuivre, nocif par inhalation.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver hors de portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé. Ne pas respirer les fumées, conserver à l'écart du feu et de la chaleur. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart de la chaleur.

AGL MARINE AGL COMPOSITES AGL AVIATION

Siège social : 4 Avenue du Centre 06150 CANNES LA BOCCA Tél. : 04.93.90.60.11 Fax : 04.93.47.74.69
INTERNET : **http://WWW.AGL-MARINE.COM** *EMAIL :* **INFOS@AGL-MARINE.COM**